

**KEMIJSKO GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA KEMOSAN**

Kemosan d.o.o., Rakovac 19, HR47000 Karlovac,  
tel. 047 422 480, www.kemosan.hr

## HIDROKON 6

HIDROKON 6 je namijenjen za postizanje vodonepropusnosti cementnog morta pri hidroizolaciji temelja, podova, rezervoara, podrumskih prostora i sl.

**Svojstva:** HIDROKON 6 je vodena disperzija koja mortu osigurava svojstvo vodonepropusnosti.

**Ugradnja:** HIDROKON 6 se razrjeđuje vodom u omjeru 1:10. Tako pripremljena otopina se dodaje u smjesu cementa i pijeska u omjeru od 1:1 do 1:3. Pijesak mora biti čist, ali nikako drobljen, veličine zrna 0 do 4 mm. Mort se priprema u količini koja se može ugraditi unutar sat vremena. **PRIJE UPOTREBE PROTRESTI.**

Utrošak HIDROKONA 6 na 1 m<sup>3</sup> cementnog morta je:

MORT cement : pijesak	HIDROKON 6 otopina L / m <sup>3</sup>
1 : 1	39 L
1 : 2	36 L
1 : 3	32 L

**Napomena:** HIDROKON 6 je alkalni, te je pri radu potrebno koristiti osobna zaštitna sredstva. Izbjegavati direktan dodir s kožom i očima. Polivene dijelove tijela isprati vodom.

**Pakiranje:** Plastična ambalaža 5 L.

**Skladištenje:** U originalnom pakiranju skladištiti na temperaturi iznad 5°C. Čuvati od smrzavanja.

**Rok trajanja:** 12 mjeseci.