

**KEMIJSKO GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA KEMOSAN**

Kemosan d.o.o., Rakovac 19, HR47000 Karlovac,
tel. 047 422 480, www.kemosan.hr

BRZOVEZUJUĆI MORT (Tricophob)

BRZOVEZUJUĆI MORT se koristi za sidrenje nosača, te za ugradnju metalnih konstrukcija, ograda, stubišta, sanitarija i električnih instalacija. Upotrebljava se za brzi popravak oštećenja na betonskim prefabrikatima te za zaustavljanje prodora vode. Odlično prianja za očišćene i navlažene podloge, te je učinkovit pri brtvljenju prodora vode u temelje, betonske cijevi, brane i sl.

Svojstva: BRZOVEZUJUĆI MORT je prah sive boje, koji pomiješan s vodom daje plastičnu, brzovezujuću smjesu. Osigurava brzo postizanje visokog stupnja čvrstoće.

U dodiru s vodom otvrdnjava unutar 5 minuta pa omogućuje trenutno zaustavljanje aktivnog prodora vode. Ne sadrži kloride, ne uzrokuje koroziju željeza ni izbijanje soli.

Ugradnja: Za sidrenje metalnih nastavaka i šipki u već pripremljenu rupu stavlja se BRZOVEZUJUĆI MORT, te se u nju centrira šipka, mort se oko šipke stisne i po potrebi pošprica vodom.

Za brtvljenje otvora kod prodora vode, potrebno je brzim miješanjem BRZOVEZUJUĆEG MORTA i vode pripremiti smjesu koja se stavlja rukom na mjesto prodora i pridržava do 5 minuta dok ne očvrstne.

SVRHA	OMJER MJEŠANJA		
	BRZOVEZUJUĆI MORT	PIJESAK	VODA
Za brtvljenje prodora vode	4	0	1
Za gletanje	3	0	1
Za sidrenje	2	0	1
Za veće zahvate	1	1 – 3	0,5 - 1

Pripremljena smjesa se može ugraditi u roku 1 – 3 minute. Za veće zahvate vrijeme otvrdnjavanja ovisi o temperaturi i količini dodanog pijeska, a kreće se od 3 – 10 minuta.

Utrošak: Utrošak BRZOVEZUJUĆEG MORTA na 1 m³ iznosi 1800 kg.

Pakiranje: Papirnate vreće od 5 kg i 25 kg.

Skladištenje: U originalnom pakiranju skladištiti u suhom prostoru.

Rok trajanja: 12 mjeseci.